

FISA TEHNICA NR.2/2015

FAUR - VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR

DESCRIERE

FAUR - vopsea lavabila pentru interior este o vopsea emulsionată pentru construcții, care conține emulsie stirenacrilică, dioxid de titan, materiale de umplură, adjuvanți specifici și apă.

Produsul se aplica usor, are aderența mare la suport, are putere de acoperire mare și se usuca rapid.

Película este permeabilă la vapori de apă permitând peretelui să respire, are grad de alb ridicat și se poate nuanța după dorință.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se folosește la vopsirea suprafețelor interioare de zidărie, pe suport de beton, cărămida, tencuieli uzuale de var-ciment, gleturi de var și ipsos, plăci de gips carton, etc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Nr.Crt.	Caracteristica	Condiții de admisibilitate	Metoda de analiză
Caracteristicile produsului			
1.	Aspect	lichid vascos, tixotrop	vizual
2.	Conținut substanțe nevolatile, %	60-65	SR EN ISO 3251:2008
3.	Densitate, 23°C, g/cm ³	1.60±0.10	SR EN ISO 2811-1:2011
4.	pH	7.5-9	STAS 8619/3-90
Caracteristicile peliculei			
1.	Aspect	película uniformă, mată	vizual
2.	Culoare	alba	vizual
3.	Timp de uscare, 23°C, ore la suprafața aparent completă	2-3 24	PSL3 SR EN ISO 3678:1999
4.	Clasă de rezistență la frecare umedă	clasa 3	SR EN 13300:2002

Vopseaua se livrează în culoare albă dar se poate colora după dorință folosind paste de colorare.

Consum specific estimat: 7-11 m²/l/strat (funcție de tipul suportului și modul de aplicare).

Consumul specific real se va determina în urma unei probe efectuate pe suportul de aplicat.

COV – "Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane", cat. A/a, Valoare limită UE, g/l : 30

Conținut maxim al produsului, g/l : 30

Produs avizat de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții –

Acord Tehnic 002-04/1274-2015

MODUL DE PUNERE IN OPERA

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafețele noi, maturate, trebuie să fie uscate și curate. Se amorsează cu amorsa FAUR

produsa de LEBADA SRL diluata 1:4. Dupa uscare, amorsa nu trebuie sa formeze pelicula (strat lucios).

Suprafetele vechi, acoperite cu vopsele lavabile, cu zone cu defecte (exfolieri, fisuri) se curata si se repara. Se lasa sa se usuce si se amorseaza in acelasi mod ca si suprafetele maturate.

Nu se aplica peste vopsele pe baza de solvent sau zugraveli de var sau huma. Acestea trebuie indepartate complet inainte, apoi se procedeaza ca in cazul suprafetelor noi.

PREGATIREA PRODUSULUI

Produsul se conditioneaza la temperaturi in intervalul 10-30°C si se omogenizeaza bine inainte de folosire.

Daca pe capac exista urme de praf sau alte impuritati acestea se indeparteaza inainte de deschiderea ambalajului.

MOD DE APLICARE

Se recomanda aplicarea a 2 straturi de vopsea.

Stratul 1: Se recomanda diluarea produsului cu maxim 10% apa.

Stratul 2: Se recomanda folosirea vopselei ca atare sau diluata cu maxim 5% cu apa.

Dilutia se face in functie de metoda de aplicare. Stabilirea raportului de dilutie se face prin testarea in conditii reale, aplicand produsul pe o suprafata de cca 1 mp inainte de inceperea lucrului.

Produsul se aplica cu rola, pensula sau pistolul de vopsit, de sus in jos, uniform si fara intrerupere, pentru a preveni aparitia unor dungi inestetice.

Aplicarea celui de-al doilea strat se face dupa uscarea primului strat.

Echipamentul utilizat pentru aplicare se spala cu apa inainte si dupa folosire.

Temperatura mediului la aplicare: min.+10°C, max.+30°C.

Umiditatea suportului: max.12%.

Umiditatea mediului: max. 70%.

Uscare pentru reacoperire: 2-5 ore, in functie de temperatura mediului.

Timpul de uscare creste cu scaderea temperaturii, cresterea umiditatii aerului si a grosimii peliculei si in conditii de slaba ventilatie a incaperii.

Produsul nu se aplica la temperaturi sub 5°C.

OBSERVATII

Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate afecta negativ aspectul si calitatea peliculei de vopsea.

Producatorul garanteaza obtinerea caracteristicilor prezentate in aceasta fisa doar in cazul respectarii conditiilor de aplicare si diluare recomandate.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Vopseaua se ambaleaza in cutii din material plastic de 4l, 8l si 14l

Produsul se depoziteaza in ambalajul original, in spatii inchise, uscate, curate, aerisite, la temperaturi intre 5-35°C, fara expunere directa la radiatiile solare.

Transportul se face in vehicule acoperite, la temperaturi cuprinse intre 5-35°C, ferind produsul de actiunea directa a razelor solare si de inghet.

Produsul se depreciaza prin inghet.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni in ambalajul original inchis etans, respectând conditiile de depozitare si transport.

FRAZE DE PERICOL SI PRECAUTIE

EUH208 - "Conține etilenglicol bis (hidroximetil) eter, 5-cloro-2metil- 4izotiazolin-3-ona/2metil-2H-izotiazol-3-ona. Poate produce o reacție alergică".

P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului

P102: A nu se lăsa la îndemână copiilor

P103: Citiți eticheta înainte de utilizare

P233: Pastrați recipientul închis etans.

P305+351+338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P302+352: În caz de contact cu pielea, spălați cu multă apă și săpun

P501: A se elimina conținutul/recipientul conform legislației în vigoare referitoare la tratarea reziduurilor