

## FISA TEHNICA NR.3/2015

# FAUR - VOPSEA LAVABILA PENTRU EXTERIOR

### DESCRIERE

FAUR – vopsea lavabila pentru exterior, este o vopsea emulsionata pentru constructii, pe baza de emulsie stiren-acrilica, dioxid de titan, materiale de umplutura, aditivi si apa.

Produsul se aplica ușor, are aderența la suport, putere de acoperire mare si rezistenta la intemperii. Se poate folosi ca vopsea alba sau se poate colora dupa dorinta.

Pelicula este mata, se usuca rapid și are permeabilitate la vaporii de apa, permițând peretelui sa respire.

Pelicula prezinta rezistența la acțiunea mucegaiurilor si fungilor si este hidrofobizata

### DOMENIUL DE UTILIZARE

Se foloseste la vopsirea suprafetelor interioare si exterioare de zidarie, pe suport de beton, caramida, tencuieli uzuale de var-ciment, gleturi de var si ipsos, placi de gips carton.

### CARACTERISTICI TEHNICE

| Nr.Crt.                     | Caracteristica                                                       | Conditii de admisibilitate | Metoda de analiza                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Caracteristicile produsului |                                                                      |                            |                                          |
| 1.                          | Aspect                                                               | lichid vascos, tixotrop    | vizual                                   |
| 2.                          | Continut substante nevolatile, %                                     | 60-65                      | SR EN ISO 3251:2008                      |
| 3.                          | Densitate, 23 <sup>0</sup> C, g/cm <sup>3</sup>                      | 1.50±0.05                  | SR EN ISO2811-1:2011                     |
| 4.                          | pH                                                                   | 7.5-9                      | STAS 8619/3-90                           |
| Caracteristicile peliculei  |                                                                      |                            |                                          |
| 1.                          | Aspect                                                               | pelicula uniforma, mata    | vizual                                   |
| 2.                          | Culoare                                                              | alba                       | vizual                                   |
| 3.                          | Timp de uscare, 23 <sup>0</sup> C, ore la suprafata aparent completa | 2-3<br>24                  | PSL3<br>SR EN ISO 3678:1999              |
| 4.                          | Permeabilitate la vaporii de apa                                     | V 1                        | SR EN ISO 7783:2012<br>SR EN 1062-1:2004 |
| 5.                          | Permeabilitate la apa                                                | W2                         | SR EN 1062-3:2008<br>SR EN 1062-1:2004   |

Vopseaua se livreaza in culoare alba dar se poate colora dupa dorinta, folosind paste de colorare.

Consum specific estimat: 12-15 m2/l/strat (functie de tipul suportului si modul de aplicare). Valoarea exacta se va determina în urma unei probe efectuate la fața locului.

COV – “Acoperiri pentru pereti exteriori pe substrat mineral”, cat. A/c.

Valoare limita UE (2010), g/l: 40. Continut maxim al produsului, g/l: 40

Produs avizat de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii –  
Acord Tehnic 002-04/1274-2015

## MODUL DE PUNERE IN OPERA

### PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafetele noi, maturate, trebuie sa fie uscate si curate. Se amorseaza cu amorsa FAUR produsa de LEBADA SRL diluata 1:4. Dupa uscare, amorsa nu trebuie sa formeze pelicula (strat lucios).

Suprafetele vechi, acoperite cu vopsele lavabile, cu zone cu defecte (exfolieri, fisuri) se curata si se repara. Se lasa sa se usuce si se amorseaza in acelasi mod ca si suprafetele maturate.

Nu se aplica peste vopsele pe baza de solvent sau zugraveli de var sau huma. Acestea trebuie indepartate complet inainte, apoi se procedeaza ca in cazul suprafetelor noi.

### PREGATIREA PRODUSULUI

Produsul se conditioneaza la temperaturi in intervalul 10-30°C si se omogenizeaza bine inainte de folosire.

Daca pe capac exista urme de praf sau alte impuritati acestea se indeparteaza inainte de deschiderea ambalajului.

### MOD DE APLICARE

Se recomanda aplicarea a 2 straturi de vopsea.

Stratul 1: Se recomanda diluarea produsului cu maxim 10% apa.

Stratul 2: Se recomanda folosirea vopselei ca atare sau diluata cu maxim 5% cu apa.

Dilutia se face in functie de metoda de aplicare. Stabilirea raportului de dilutie se face prin testarea in conditii reale, aplicand produsul pe o suprafata de cca 1 mp inainte de inceperea lucrului.

Produsul se aplica cu rola, pensula sau pistolul de vopsit, de sus in jos, uniform si fara intrerupere, pentru a preveni aparitia unor dunga inestetice.

Aplicarea celui de-al doilea strat se face dupa uscarea primului strat.

Nu se aplica pe vânt puternic, ceață , ploaie sau înghet si nici în bataia directa a razelor solare.

Echipamentul utilizat pentru aplicare se spala cu apa inainte si dupa folosire.

Temperatura mediului la aplicare: min.+10°C, max.+30°C.

Umiditatea suportului: max.12%.

Umiditatea mediului: max. 70%.

Uscare pentru reacoperire: 2-5 ore, in functie de temperatura mediului.

Uscare totala : 24 ore. Se mentin conditiile de aplicare pana la uscarea totala.

Produsul nu se aplica la temperaturi sub 5°C.

## OBSERVATII

Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate afecta negativ aspectul si calitatea peliculei de vopsea.

Producatorul garanteaza obtinerea caracteristicilor prezentate in aceasta fisa doar in cazul respectarii conditiilor de aplicare si diluare recomandate.

## AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Vopseaua se ambaleaza in cutii din material plastic de 4l, 8l si 15l

Produsul se depoziteaza in ambalajul original, in spatii inchise, uscate, curate, aerisite, la temperaturi intre 5-35°C, fara expunere directa la radiatiile solare.

Transportul se face in vehicule acoperite, la temperaturi cuprinse intre 5-35°C, ferind produsul de actiunea directa a razelor solare si de inghet,.

Produsul se depreciaza prin inghet.

## TERMEN DE VALABILITATE

12 luni in ambalajul original inchis etans, respectând conditiile de depozitare si transport.

## FRAZE DE PERICOL SI PRECAUTIE

EUH208 - "Conține etilenglicol bis (hidroximetil) eter, 5-cloro-2metil-4izotiazolin-3-ona/2metil-2H-izotiazol-3-ona, octilizotiazolinona. Poate produce o reacție alergică".

P101: Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului

P102: A nu se lasa la indemana copiilor

P103: Cititi eticheta inainte de utilizare

P233: Pastrati recipientul inchis etans.

P305+351+338: IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiți cu atenție cu apa timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, daca este cazul și daca acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați sa clatiți.

P302+352: In caz de contact cu pielea, spalati cu multa apa si sapun

P501: A se elimina continutul/recipientul conform legislatiei in vigoare referitoare la tratarea reziduurilor