

FISA TEHNICA NR.9/2016

ELFENBEIN – AMORSA PENTRU TENCUIALA DECORATIVA

DESCRIERE

ELFENBEIN- amorsa pentru tencuiala decorativa este un produs pe baza de dispersii apoase de copolimeri stiren acrilici, extenderi, granule de marmura si adjuvanti specifici. Produsul se aplica usor si se usuca rapid. Usureaza aplicarea tencuielii, imbunatateste aderența acesteia la stratul suport, reduce si egalizeaza absorbtia substratului. Pelicula este elastica si rezistenta la actiunea fungilor, algelor si mucegaiurilor. Se recomanda colorarea in nuanta apropiata tencuielii.

DOMENIUL DE UTILIZARE

ELFENBEIN , amorsa pentru tencuiala decorativa, este destinata aplicarii inaintea tencuielii decorative, pe suprafete interioare si exterioare, ca strat de fond, pe substraturi minerale (beton, tencuieli uzuale de var-ciment, zidarii din caramizi uzuale, gleturi de var si de ipsos, placi de gips carton).

CARACTERISTICI TEHNICE

Nr.Crt.	Caracteristica	Conditii de admisibilitate	Metoda de analiza
Caracteristicile produsului			
1.	Aspect	lichid tixotrop	vizual
2.	Continut substante nevolatile, %	65 ±5	SR EN ISO 3251:2008
3.	Densitate, 23 ⁰ C, g/cm ³	1.50 ±0.10	SR EN ISO2811-1:2011
4.	pH	7.5-9	STAS 8619/3-90

In timp poate sa apara o usoara stratificare a amorsei de tencuiala si aparitia unui strat de lichid limpede la suprafata. Acesta nu este un defect si produsul se poate folosi fara probleme dupa omogenizare.

Consum specific estimat: 0.150 - 0.350 kg/mp/strat.

Consumul specific real se va determina în urma unei probe efectuate pe suportul de aplicat.

COV "Grunduri de impregnare" limita UE g/l cat A/h :50 (2007)/30(2010)

COV Produs,max g/l: 29.

MODUL DE PUNERE IN OPERA

PREGATIREA SUPORTULUI

Suportul trebuie sa fie pregatit corespunzator inainte de aplicarea amorsei de tencuiala, aceasta etapa fiind esentiala pentru calitatea si durabilitatea acoperirii.

Suprafetele noi, maturate, (beton si tencuieli minerale dupa 28 zile de la punere in opera, adezivii de termosistem dupa 7 zile, alte suprafete conform recomandarilor producatorilor) trebuie sa fie uscate si curate, lipsite de praf sau grasimi, stabile si rezistente. Daca exista zone friabile, acestea se indeparteaza si suprafata se repara. Porii, gaurile sau fisurile se repara cu materiale adecvate. Suprafetele trebuie sa fie netede, plane si fara granulatii de nisip mai mari, evidente. In cazul aparitiei efluorescentei se actioneaza pentru indepartarea ei, inainte de amorsare.

Suprafetele vechi, tencuite sau vopsite, cu zone cu defecte (zone neaderente, exfolieri, fisuri) se curata si se repara. Se lasa sa se usuca minim 72 de ore, apoi se slefuiesc, se desprafuiesc si se amorseaza in acelasi mod ca si suprafetele noi, maturate. Zonele afectate de mucegaiuri

sau ciuperca se curata si se trateaza in prealabil cu solutii speciale conform indicatiilor date de producatori.

Nu se aplica peste vopsele pe baza de solvent sau zugraveli de var sau huma. Acestea trebuie indepartate complet inainte, apoi se procedeaza ca in cazul suprafetelor noi.

PREGATIREA PRODUSULUI

Se omogenizeaza bine înainte de folosire. Produsul se aplica nediluat. Se conditioneaza la temperatura de 10°C-30°C.

Daca pe capac exista urme de praf sau alte impuritati acestea se indeparteaza inainte de deschiderea ambalajului.

MOD DE APLICARE

Amorsa pentru tencuiala decorativa se aplica nediluata, intr-un singur strat, folosind trafaletul sau pensula.

Nu se aplica la temperaturi sub +5°C, pe suport inghetat, sau la temperaturi foarte ridicate, sub actiunea directa a razelor solare, in conditii de vant puternic, ceata, umiditate ridicata sau ploaie.

Temperatura suprafetei si a mediului la aplicare: min. +10 °C - max. +30 °C.

Umiditatea suportului: max.12%. Umiditate relativa a aerului: max. 70%.

Timp de uscare: 24 ore la 23°C . Timpul de uscare creste cu scaderea temperaturii, cresterea umiditatii aerului si a grosimii peliculei si in conditii de slaba ventilatie a incaperii.

Echipamentul utilizat pentru aplicare se spala cu apa inainte si dupa folosire.

OBSERVATII

Conditii de aplicare se mentin pana la uscarea produsului.

Nerespectarea instructiunilor de pregatire a suportului si de aplicare a amorsei pentru tencuiala decorative, poate afecta negativ aspectul, calitatea si durabilitatea acoperirii.

Producatorul garanteaza obtinerea caracteristicilor prezentate in aceasta fisa doar in cazul respectarii conditiilor de aplicare recomandate.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Amorsa pentru tencuiala decorativa se ambaleaza in recipiente din material plastic cu capacitati de 4l si 15 l.

Produsul se depoziteaza in ambalajul original, in spatii inchise, curate, aerisite, la temperaturi intre 5-35°C, fara expunere directa la radiatiile solare.

Transportul se face in vehicule acoperite, la temperaturi cuprinse intre 5-35°C, ferind produsul de actiunea directa a razelor solare si de inghet.

Produsul se depreciaza prin inghet.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni in ambalajul original inchis etans, respectând conditiile de depozitare.

FRAZE DE PERICOL SI PRECAUTIE

EUH208 - "Contine etilenglicol bis (hidroximetil) eter, 5-cloro-2metil-4izotiazolin-3-ona/2metil-2H-izotiazol-3-ona, octilizotiazolinona Poate produce o reactie alergica".

P101: Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului

P102: A nu se lasa la indemana copiilor

P103: Cititi eticheta inainte de utilizare

P233: Pastrati recipientul inchis etans.

P305+351+338: IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiți cu atenție cu apa timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, daca este cazul și daca acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați sa clatiți.

P302+352: In caz de contact cu pielea, spalati cu multa apa si sapun

P501: A se elimina continutul/recipientul conform legislatiei in vigoare referitoare la tratarea reziduurilor