

FISA TEHNICA NR.1/2015

FAUR – AMORSA DE PERETE

DESCRIERE

FAUR, amorsa de perete, este o emulsie apoasa pe baza de copolimeri acrilici, conservanti, aditivi de finisare si apa.

Se aplica ca prim strat al sistemului de vopsire avand rolul de a consolida substratul, de a realiza o buna adeziune la suport si de a regla gradul de absorbtie al acestuia, in vederea reducerii consumului produselor de finisare aplicate ulterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se foloseste la amorsarea suprafetelor interioare si exterioare din beton, caramida, tencuieli, gleturi de var si ipsos, placi de gips carton,etc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Nr.Crt.	Caracteristica	Conditii de admisibilitate	Metoda de analiza
Caracteristicile produsului			
1.	Aspect	lichid omogen	vizual
2.	Culoare	alb laptos	vizual
3.	Densitate, 23°C, g/cm ³	1.00 -1.05	SR EN ISO2811-1:2011
4.	pH	7 -8.5	STAS 8619/3-90

Consum specific estimat : 20-25 m²/l/strat in functie de natura suportului, proportia de diluare si modul de aplicare.

Consumul specific real se va determina în urma unei probe efectuate pe suportul de aplicat.

COV "Grunduri de impregnare" limita UE g/l cat A/h :50 (2007)/30(2010)

COV Produs,max g/l: 28.

Produs avizat de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii –

Agrement Tehnic 002-04/1274-2015

MODUL DE PUNERE IN OPERA

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafetele noi, maturate (beton si tencuieli minerale dupa 28 zile de la punere in opera, adezivii de termosistem dupa 7 zile), trebuie sa fie uscate si curate, lipsite de praf sau grasimi.

Suprafetele vechi, acoperite cu vopsele lavabile, cu zone cu defecte (exfolieri, fisuri) se curata si se repara. Se lasa sa se usuce minim 72 de ore, apoi se slefuiesc, se desprafuiesc si se amorseaza in acelasi mod ca si suprafetele noi, maturate.

Nu se aplica peste vopsele pe baza de solvent sau zugraveli de var sau huma. Acestea trebuie indepartate complet inainte, apoi se procedeaza ca in cazul suprafetelor noi.

PREGATIREA PRODUSULUI

In functie de gradul de absorbtie al suportului, avand in vedere ca dupa uscare sa nu formeze un strat lucios, produsul se dilueaza in proportie de maxim 1:4 cu apa si se omogenizeaza.

Se recomandă ca după diluare, înainte de a se utiliza, să se testeze emulsia pe o suprafață de probă și dacă rezultă o peliculă lucioasă să se mărească diluția. Produsul se condiționează la temperaturi în intervalul 10-30°C și se omogenizează bine înainte de folosire.

MOD DE APLICARE

Se aplică cu trafaletul, pensula, bidineaua, sau prin pulverizare, într-un singur strat. Stratul următor de vopsea se aplică după uscarea amorsei. Nu se aplică la temperaturi sub +5°C, pe suport înghețat sau la temperaturi foarte ridicate, sub acțiunea directă a razelor solare, în condiții de vânt puternic, ceață, umiditate ridicată sau ploaie.

Echipamentul folosit pentru aplicare se spală cu apă înainte și după utilizare.

Temperatura mediului la aplicare: min.+10°C, max.+30°C.

Umiditatea suportului: max.12%.

Umiditatea mediului: max. 70%.

Uscare pentru reacoperire: cca.3 ore, în funcție de temperatura mediului. Uscare totală : 24 ore.

Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii, creșterea umidității aerului și a grosimii peliculei și în condiții de slabă ventilație a încăperii.

OBSERVAȚII

Amorsa nu se combină cu alte produse.

Dacă printr-o diluare insuficientă s-a format o peliculă lucioasă, aceasta trebuie șlefuită.

Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea sistemului.

Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate afecta negativ aspectul și calitatea acoperirii

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această fișă doar în cazul respectării condițiilor de aplicare și diluare recomandate.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Amorsa se ambalează în recipiente din material plastic cu capacități de 1 l și 5l.

Produsul se depozitează în ambalajul original, în spații închise, uscate, curate, aerisite, la temperaturi între 5-35°C, fără expunere directă la radiațiile solare.

Transportul se face în vehicule acoperite, la temperaturi cuprinse între 5-35°C, ferind produsul de acțiunea directă a razelor solare și de îngheț.

Produsul se depreciază prin îngheț.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni în ambalajul original închis etans, respectând condițiile de depozitare și transport.

FRAZE DE PERICOL ȘI PRECAUȚIE

EUH208 - "Conține etilenglicol bis (hidroximetil) eter, 5-cloro-2metil- 4izotiazolin-3-ona/2metil-2H-izotiazol-3-ona. Poate produce o reacție alergică".

P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului

P102: A nu se lăsa la îndemână copiilor

P103: Citiți eticheta înainte de utilizare

P233: Pastrați recipientul închis etans.

P305+351+338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P302+352: În caz de contact cu pielea, spălați cu multă apă și săpun

P501: A se elimina conținutul/recipientul conform legislației în vigoare referitoare la tratarea reziduurilor